



Art.-Nr.: 6.0500.1000
6.0500.5000

0500

Aktivverdünnung ++

Eigenschaften

2K- Verdünnung extra kurz zur Beschleunigung und Durchtrocknung speziell bei 2K- Lacken, HS- Klarlacken und HS-Füller.

- Wenn es mal schnell gehen soll
- Bei kalten Temperaturen wie im Winter gut geeignet
- Optimal für Spot- Repair
- Verbessert die Durchtrocknung bei Raumtemperatur und verkürzt die Trockenzeiten bei Ofentrocknung

Anwendung

Ab +10 °C und bis 80 % relative Luftfeuchtigkeit. Für ausreichende Zu- und Abluft sorgen.

Achtung: Auch die Topfzeit wird reduziert (um ca. 50 %). Kurz vor der Verarbeitung beimischen!

Nicht mehr als 10 % beimischen, es droht die Gefahr des matt-werdens.

Technische Daten

Farbton	farblos
Mischungsverhältnis	bis 10 % (ersetzt 0505 Verdünnung) siehe TM Stammlack
Spritzviskosität 20°C	siehe TM Stammlack
Topfzeit	Wird um ca. die Hälfte reduziert, siehe TM Stammlack

Lagerung

Im verschlossenen Originalgebinde mindestens 3 Jahre lagerfähig.

