



Art.-Nr.: 6.1126.1850
6.1126.2450
6.1126.3050
6.1126.3650
6.1126.4850

1126

Abdeckband 80°

Eigenschaften

Abdeckband für Kfz-Reparatur-Werkstätten und Lackierereien.

- Gute Haftung auch auf unebenen Flächen
- Hitzebeständig bis 80°C (30 Minuten)
- Leichtes Entfernen ohne Kleberückstände
- Anpassungsfähig auf den meisten geformten Flächen
- Kompatibel mit allen gängigen Farben und Lacken
- Entfernen ohne zu reißen

Meistertipp

Das Klebeband sollte vor der Verarbeitung auf mindestens 15°C erwärmt werden.

Innerhalb von 48 Stunden entfernen.

Technische Daten

Trägermaterial	58 g/m ² naturweiß gesättigtes Krepp-Papier
Kleber	Naturkautschuk und Harze auf Lösungsmittelbasis
Reißdehnung	7,5 %
Zugfestigkeit MD	85 N/25mm
Haftung auf Stahl	4,3 N/25mm
Gesamtdicke	0,125 mm
Temperaturbeständigkeit	80°C (30 Min.)

Lagerung

12 Monate, bei 15-25°C / bis 65% relative Luftfeuchtigkeit.
Vor direkter Sonneneinstrahlung schützen.

