



Art.-Nr.: 6.2025.1000

2025

Hartspachtel

Eigenschaften

2025 Hartspachtel ist ein hochwertiger 2K-Füllspachtel auf Polyesterharz-Basis mit lamellarer Pigmentierung, mit Haftung auf Eisen, Stahl, Aluminium, Zink, GfK. 2025 Hartspachtel ist leicht zu verspachteln, kann schon nach kurzer Trocknungszeit gut und staubarm geschliffen werden und weist hohe Haft- und Biegefestigkeit auf. Eine Verarbeitung auf senkrechten Flächen ist problemlos möglich. Gute Beständigkeit gegen Benzin, Diesel und verdünnte Säuren.

Sehr hoher Härtegrad, kann mit Bohrer oder Gewindeschneider bearbeitet werden.

V.O.C. Wert

EU-Grenzwert für das Produkt (Kat. B/b): 250 g/l (2007)
Dieses Produkt enthält maximal 21 g/l VOC

Meistertipp

Bei tiefen Unebenheiten und Dellen, Schadstelle egalisieren durch ausbeulen.

Bei tiefen Unebenheiten und Dellen, Auftragen der Spachtelmasse in mehreren Schichten und Zwischentrocknung.

Haftung auf Eisen, Stahl, Aluminium, Zink, GfK

Anwendung

Verarbeitungsbedingungen: Über +10°C und max. 90 % Luftfeuchtigkeit.
Polyesterspachtel härtet unter +10°C nicht mehr aus.

Der Untergrund muß sauber, trocken und fettfrei sein. Oberflächen anschleifen! Nicht ausgehärtete Altlackierungen oder Grundierungen entfernen. Nicht auf thermoplastischen oder säurehaltigen Produkten (Reaktionsprimer) verarbeiten. Spachtelmasse und Härter 2900 gut mischen.

Unter- bzw. Überdosierung des Härters kann zu Fleckenbildung in der Decklackierung führen.

Technische Daten

Farbton	silbergrau-metallic grob
Mischungsverhältnis	100 : 2
Härter	2900 BPO
Topfzeit (20°C)	4 - 5 Min.
Schleifbar	nach ca. 20 Min. (Objekttemperatur 20°C) //
Bindemittelbasis	ungesättigte Polyesterharze
Festkörper	85 - 88 Gew. -%
Spez. Gewicht	1,68 - 1,72 kg/l





Art.-Nr.: 6.2025.1000

2025

Lagerung

Trocken und frostfrei lagern.
Im verschlossenen Originalgebinde mindestens 1 Jahr lagerfähig.