



Art.-Nr.: 6.2200.0251 6.2200.0010
 6.2200.0501
 6.2200.1000
 6.2200.1001
 6.2200.2000

2200

Elasticspachtel weiß

Eigenschaften

2200 Elasticspachtel ist ein besonders leicht schleifbarer 2-Komponenten-Feinspachtel auf Polyesterharz-Basis mit Haftung auf Eisen, Stahl, Aluminium, Holz und GFK.

Aufgrund seiner feinen Zusammensetzung eignet sich 2200 Elasticspachtel gut als Deck- und Feinspachtel zum Auftragen in dünnen Schichten, als Deckschicht über PE-Füllspachtel, zum Schließen eventuell noch vorhandener Poren oder kleiner Unebenheiten und zur Beseitigung kleinerer Lackschäden, Kratzern, etc. an der Karosserie.

Eine Verarbeitung auf senkrechten Flächen ist problemlos möglich.



V.O.C. Wert

EU-Grenzwert für das Produkt (Kat. B/b): 250 g/l (2007)
 Dieses Produkt enthält maximal 4 g/l VOC

Meistertipp

Bei tiefen Unebenheiten und Dellen, Schadstelle egalisieren durch ausbeulen.

Bei tiefen Unebenheiten und Dellen, Auftragen der Spachtelmasse in mehreren Schichten und Zwischentrocknung.

Haftung auf Eisen, Stahl, Aluminium, Holz, GFK

Anwendung

Verarbeitungsbedingungen: Über +10°C und max. 90 % Luftfeuchtigkeit.
 Polyesterspachtel härtet unter +10°C nicht mehr aus.

Der Untergrund muss sauber, trocken und fettfrei sein. Oberflächen anschleifen! Nicht ausgehärtete Altlackierungen oder Grundierungen entfernen. Nicht auf thermoplastischen oder säurehaltigen Produkten (Reaktionsprimer) verarbeiten. Spachtelmasse und Härter 2900 gut mischen.

Unter- bzw. Überdosierung des Härters kann zu Fleckenbildung in der Decklackierung führen.

Technische Daten

Farbton	weiß
Topfzeit	4 - 5 Min.
Schleifbar nach	20min. bei 20°C // 10min. bei 60°C Objekttemperatur
Mischungsverhältnis	100 : 2
Härter	BPO 2900 / 2910

Lagerung

Trocken und frostfrei lagern.
 Im verschlossenen Originalgebinde mindestens 1 Jahr lagerfähig.