



Obj. č. 6.2210.2000

**2210**

## Elastic tmel béžový

### Vlastnosti

2210 Elastic tmel je zvláště snadno brousitelný 2-komponentní jemný polyesterový tmel s přílnavostí na železo, ocel a skelný laminát (GFK). Díky velmi jemnému zrně a vynikající kryvosti je 2210 Elastic tmel vhodný pro použití jako krycí a jemný tmel k nanášení v tenkých a nejtenčích vrstvách, jako krycí vrstva na PE plnicí tmely, k uzavření případných pórů nebo k vyrovnání malých nerovností a k odstranění drobných poškození laku, škrábanců apod. na karoseriích. Tmel lze nanášet bez problémů i na svislé plochy.

### Hodnota V.O.C.

EU limitní hodnota VOC pro výrobek (Kat. B/b): 250 g/l (2007)  
Výrobek obsahuje max. 4 g/l VOC

### Doporučení

Nevytvrdlé staré laky nebo základy odstranit.  
Nenanášet na termoplastické nebo kyselinou vytvrzující produkty (reaktivní primer).  
Předávkování, případně poddávkování tužidla může způsobit defekty (fleký) ve vrchním laku.

### Použití

Podklad musí být čistý, suchý a odmaštěný. Podklad přebrousit! 2210 Elastic tmel a tužidlo 2900 důkladně smíchat.

Zpracovávat při teplotách od +10°C a do 90% vzdušné vlhkosti.

Optimální teplota objektu pro zpracování 20°C. Při teplotě pod 10°C tmel nevytvrzuje.

Schnutí:

Teplota objektu 20°C: brousitelný po ca. 15 minutách

Teplota objektu 60°C: brousitelný po ca. 10 minutách

### Technické údaje

Míchací poměr	100 : 2
Tužidlo	BPO 2900
Zpracovatelnost	4 - 5 min.
Barva	běžová

### Skladování

Skladovat v suchu, chránit před mrazem.

V originálním uzavřeném obalu skladovatelnost minimálně 1 rok.

