



Obj. č. 6.2310.2000
6.2310.0010

2310

V-Multi tmel

Vlastnosti

2310 V-Multi tmel je plnicí a dokončovací tmel s přilnavostí na ocel, pozinkovaný plech, hliník, pozinkované plocha a skelný laminát (GFK). Profesionální kvalita, ktrátké schnutí, krémovitá konzistence, snadná brouditelnost a povrch bez pórů. Přelakovat 4CR 2K HS plničem.

Hodnota V.O.C.

EU limitní hodnota VOC pro výrobek (Kat. B/b): 250 g/l (2007)
Výrobek obsahuje max. 6 g/l VOC

Doporučení

Podklad musí být čistý, suchý a odmaštěný. Podklad přebrousit! Nevytvrdlé staré laky nebo základy odstranit. Nenanášet na termoplastické nebo kyselinou vytvrzující produkty (reaktivní primer). Předávkování, případně poddávkování tužidla může způsobit defekty (fleký) ve vrchním laku.

Použití

2310 V-Multi tmel a tužidlo 2900/2910 důkladně smíchat. Po zaschnutí lze 2310 V-Multi tmel přelakovat všemi běžnými laky. Tmelená místa odizolovat 2K plničem.

Zpracovávat při teplotách od +10°C a do 90% vzdušné vlhkosti.

Optimální teplota objektu pro zpracování 20°C. Při teplotě pod 10°C tmel nevytvrzuje.

Schnutí:

Teplota objektu 20°C: brouditelný po ca. 20 minutách

Teplota objektu 60°C: brouditelný po ca. 5 minutách

Technické údaje

Barva	běžová
Míchací poměr	100 : 2
Tužidlo	BPO 2900 / 2910
Zpracovatelnost	3 - 4 min.

Skladování

Skladovat v suchu, chránit před mrazem.

V originálním uzavřeném obalu skladovatelnost minimálně 1 rok.

