



Art.-Nr.: 6.2355.1600

2355

## Multi Soft Spachtel blau

### Eigenschaften

Hochwertiger 2K-Polyester Universalspachtel zum Egalisieren von Vertiefungen und Unebenheiten bei der PKW-Reparatur und im Fahrzeug- und Maschinenbau. Profi-Qualität mit hervorragenden Eigenschaften.

Sehr gute Haftung auf Eisen, Stahl, Aluminium, GfK, verzinkten Untergründen. Optimale Verziehbarkeit zum Erreichen von geschlossenen, glatten Oberflächen; hohes Standvermögen an senkrechten Flächen; hohe Füllkraft bei feiner Körnung; kein Ausbrechen in den Randzonen beim Feinschliff. Cremig weich und leicht schleifbar.



### V.O.C. Wert

EU-Grenzwert für das Produkt (Kat. B/b): 250 g/l (2007)  
Das Produkt enthält maximal 4 g/l VOC

### Meistertipp

Bei tiefen Unebenheiten und Dellen, Schadstelle egalisieren durch ausbeulen.

Bei tiefen Unebenheiten und Dellen, Auftragen der Spachtelmasse in mehreren Schichten und Zwischentrocknung.

Haftung auf Eisen, Stahl, Aluminium, Zink, GfK

### Anwendung

Verarbeitungsbedingungen: Über +10°C und max. 90 % Luftfeuchtigkeit.  
Polyesterspachtel härtet unter +10°C nicht mehr aus.

Der Untergrund muss sauber, trocken und fettfrei sein. Oberflächen anschleifen! Nicht ausgehärtete Altlackierungen oder Grundierungen entfernen. Nicht auf thermoplastischen oder säurehaltigen Produkten (Reaktionsprimer) verarbeiten. Spachtelmasse und Härter 2900 gut mischen.

Unter- bzw. Überdosierung des Härters kann zu Fleckenbildung in der Decklackierung führen.

### Technische Daten

Mischungsverhältnis	2 Gew. %
Härter	BPO 2900
Topfzeit	3 - 4 Min.
Trocknung	schleifbar nach ca. 25 Min. (Objekttemperatur 20°) durch Wärme wird die Trocknung beschleunigt
Farbton	blau

### Lagerung

Trocken und frostfrei lagern.  
Im verschlossenen Originalgebinde mindestens 1 Jahr lagerfähig.