



Obj. č. 6.2620.0900

2620

Nitro tmel

Vlastnosti

4CR 2620 Nitro tmel je 1K jemný nitrocelulóзовý tmel s dobrou přilnavostí na železo, ocel a vytvrdlé, přebroušené staré laky.

Hodnota V.O.C.

EU limitní hodnota VOC pro výrobek (Kat. B/e): 840 g/l (2007)
Tento výrobek obsahuje maximálně 444 g/l VOC

Doporučení

Podklad odmastit, odstranit rez a přebrousit.
Termoplastické laky musejí být plně odstraněny.
Následně nanést Nitro tmel (bez tužidla).



Použití

Nitro tmel nanést bez přidání tužidla.
Přitom je potřeba dodržet maximální tloušťku 80 µm na jednu vrstvu a odvětrání ca. 1 hodinu mezi nanesením jednotlivých vrstev.
Po proschnutí lze Nitro tmel bez problémů přebrousit a přelakovat všemi běžnými laky.
Brousitelný a přelakovatelný po ca. 1 - 2 hodinách.

Technické údaje

Přelakovatelný po	ca. 1 - 2 hod. (teplota objektu 20°C)
Brousitelný po	ca.1 - 2 hod. (teplota objektu 20°C)
Barva	šedá

Skladování

Skladovat v suchu, chránit před mrazem.
V uzavřeném originálním obalu skladovatelnost minimálně 1 rok.