



4CR 2620 Nitrokombi kitt

Tulajdonságok

A 4CR 2620-as Nitrokombi kitt, egy 1 komponensű nitrocellulóz bázisú finomkitt. Használható vasra, fémre és lecsiszolt, megszáradt régi festett felületekre.

V.O.C érték

Az EU határérték erre a termékre (kat. B/b): 840 g/l (2007)
Ez a termék maximum 444 g/l VOC-t tartalmaz (3.7 lbs/gal)

Alkalmazás

Legalább 1 óra szellőztetés a következő réteg felvitele előtt.

Száradás:

Tárgyfelület hőmérséklete 20°C: átvonható és csiszolható 1-2 óra után

Tisztítás, rozsdamentesítés és felület megcsiszolása, majd zsírtalanítás 4CR Szilikoneltávolítóval.

Régi bevonatok:

A felületet alaposan meg kell csiszolni a régi termoplasztikus bevonatok, savas reaktív bevonatok (washprimer) és szintetikus festékek maradványainak eltávolításához (nitro-cellulóz alapú festék, 1K-akril bevonatok). Vigye fel a 2620-as kittet edző nélkül a felületre. A 80 m μ rétegvastagságot ne lépjük túl és tartsuk be az egy órás szellőztetési időt a következő réteg felvitele előtt. Száradás után könnyedén csiszolható. Átvonható az összes festékrendszerrel.

Műszaki adatok

| | |
|----------------------------|------------------------|
| Szín | szürkés zöld |
| Száraz filmréteg vastagság | 80 m μ rétegenként |

Tárolás és szállítás

Szorosan lezárt eredeti csomagolásban legalább 12 hónapig.

Ez az adatlap csak tájékoztatásra szolgál. Ezek az adatok megfelelnek ismereteink mai állásának, és a termékeink gyártásában szerzett sokéves tapasztalatunkra épülnek.