



## 4CR 4190 2K Kompakt Töltőalapozó 4:1 fekete

### Tulajdonságok

A 4CR 4190-es 2K Kompakt Töltőalapozó egy gyorsan száradó, könnyen csiszolható, magas korróziógátló tulajdonsággal rendelkező töltőalapozó. Kifejezetten az autófényezői ipar részére lett kifejlesztve. Spot-repair munkáknál is kiválóan használható.

### Alkalmazás

Feldolgozási körülmény: +10°C-tól 75% relatív nedvesség tartalomig.

Levegő/Flowjar: Fújópisztoly  
 Szórási nyomás: 3 – 5 bar  
 Fúvóka mérete: 1,3 – 1,7 mm  
 Szórásmenetek száma: 1- 3

Nagyobb felületek esetén ( pl . motorházatető) lassú edző és hígító használata ajánlott!

Száradás: Tárgy felületi hőmérséklet 20°C: kb. 1 - 3 óra  
 Tárgy felületi hőmérséklet 60°C: kb. 30 - 40 perc. Infraszárító: 20 perc

Csiszolás: Ajánlott szemcseméret 1 K fedőfesték esetén száraz csiszolásnál: P400-as papírral.

Ajánlott szemcseméret 2K fedőfesték esetén: száraz csiszolásnál: P500-as papírral. Ha aláfújóként használjuk, akril és PUR bázisú festéket 25%-ig lehet tenni az alapozóba.

### Műszaki adatok

Kiadósság	5 -6 m2/ liter
Szín	szürke
Keverési arány	4 : 1
Edző	0407
Hígító	5 – 25% 4CR 0505
Fújási viszkozitás 20°C-on	30-55 s 4 mm DIN szabvány szerint
Edényidő	0,5 – 2 óra
Száraz filmréteg vastagság	60 – 250 m $\mu$
Szellőztetési idő	10 perc

### Tárolás:

Szorosan lezárt, eredeti csomagolásban legalább 3 évig megőrzi a minőségét.

Ez az adatlap csak tájékoztatásra szolgál. Ezek az adatok megfelelnek ismereteink mai állásának, és a termékeink gyártásában szerzett sokéves tapasztalatunkra épülnek.

...the professional choice.