

**4CR 4350 1K Fillprimer/Töltő****Tulajdonságok**

A 4CR 4350-as 1K Fillprimer egy 1K javítófüller magas töltési tulajdonsággal, kifejezetten az autóipar számára kifejlesztve. Használható megcsiszolt régi festékbevonatokon, shop primeren és közvetlenül a fém felületen is. Gyorsan szárad, könnyen csiszolható, ezért időt lehet vele megtakarítani. Króm- és ólommentes. Thermoplasztikus festéken ne használjuk. Anyagszükséglet: 5 -7 m<sup>2</sup>/liter.

**Alkalmazás**

Feldolgozási körülmény: +10°C-tól 75% relatív nedvesség tartalomig.

Levegő/Flowjar: Fújópisztoly  
Szórási nyomás: 4 - 5 bar  
Fúvóka mérete: 1,4 – 1,8 mm  
Szórásmenetek száma: 2 - 3

Köztes szellőztetési idő: 10 perc ráfűtés előtt

Száradás:

Tárgy felületi hőmérséklet 20°C: átvonható 30 perc után/ porszáraz 15 perc után

Tárgy felületi hőmérséklet 60°C: átvonható 15 perc után/porszáraz 5 pec után

Nedvesen csiszolható: 45 perc után

**Műszaki adatok**

Szín	szürke
Száraz filmréteg vastagság	40 -50 m $\mu$
Fújási viszkozitás 20°C-on	18-22 s 4 mm DIN szabvány szerint
Hígító	4CR 0505 50 -70%

**Tárolás:**

Szorosan lezárt, eredeti csomagolásban legalább 3 évig megőrzi a minőségét.

Ez az adattlap csak tájékoztatásra szolgál. Ezek az adatok megfelelnek ismereteink mai állásának, és a termékeink gyártásában szerzett sokéves tapasztalatunkra épülnek.