



Art.-Nr.: 6.7100.1000
6.7100.5000

7100

MS Klarlack 2:1

Eigenschaften

2K MS- Klarlack mit UV- Schutz auf Basis hochwertiger Acrylharze. Zu verarbeiten mit Härter 0407. Nicht VOC- konform innerhalb EU.

Universell einsetzbar für Zweischichtlackierungen.
Gute Wetterbeständigkeit und vergilbungsfest, schöner Glanz und glatter Verlauf.

Hohe chemische und mechanische Beständigkeit und eignet sich für den Professionellen Gebrauch.

Ergiebigkeit: 6 - 8 m² / l.

V.O.C. Wert

Erfüllt nicht die VOC Gesetzgebung in Europa und USA (VOC<420 g/l).

Lösemittelgehalt:

Organische Lösemittel: 40,0 %
VOC (EU) 516,0 g/l

Anwendung

Verarbeitungsbedingungen: Ab + 10°C und bis 75 % relative Luftfeuchtigkeit.

Spritzdruck: 1,8 - 2,2 bar
Spritzdüse: 1,2 - 1,4 mm
Spritzgänge: 2

Ablüftzeit: 5 - 10 Min. zwischen den Spritzgängen // 10 - 15 Min. vor Ofentrocknung

Trocknung:
Objekttemp. 20°C: staubtrocken nach 20-30 Min. // griffest nach 6-8 h // montagefest nach 24 h

Objekttemp. 60°C: staubtrocken nach 3-5 Min. // griffest nach 20-30 Min. // montagefest nach 1-2 h

Technische Daten

Mischungsverhältnis	2 : 1 nach Volumen + 10% 0505
Härter	0407
Verdünnung	0505 (Zugabe ca. 10%)
Spritzviskosität 20°C	18 s 4 mm DIN
Topfzeit	4 - 6 h
Schichtstärke / Trockenfilm	40 - 50 µm





Art.-Nr.: 6.7100.1000
6.7100.5000

7100

Lagerung

Trocken und frostfrei lagern.
Im verschlossenen Originalgebinde mindestens 3 Jahre lagerfähig.