



Art.-Nr.: 6.7200.1000  
6.7200.5000

# 7200

## HS Klarlack 2:1

### Eigenschaften

2K HS- Klarlack mit UV- Schutz auf Basis hochwertiger Acrylharze und hohem Festkörperanteil. Zu verarbeiten mit Härter 0407. Nicht VOC- konform innerhalb EU.

Universell einsetzbar für Zweischichtlackierungen.  
Gute Wetterbeständigkeit und vergilbungsfest, schöner Glanz und glatter Verlauf.

Hohe chemische und mechanische Beständigkeit und eignet sich für den Professionellen Gebrauch.

Ergiebigkeit: 6 - 8 m<sup>2</sup> / l.

### V.O.C. Wert

Erfüllt nicht die VOC Gesetzgebung in Europa und USA (VOC<420 g/l).

Lösemittelgehalt:

Organische Lösemittel: 50,0 %

VOC (EU) 505,5 g/l

### Anwendung

Verarbeitungsbedingungen: Ab + 10°C und bis 75 % relative Luftfeuchtigkeit.

Spritzdruck: 1,8 - 2,2 bar

Spritzdüse: 1,2 - 1,4 mm

Spritzgänge: 2

Ablüßzeit: 5 - 10 Min. zwischen den Spritzgängen // 10 - 15 Min. vor Ofentrocknung

Trocknung:

Objekttemp. 20°C: staubtrocken nach 20-30 Min. // griffest nach 12 h // montagefest nach 24 h

Objekttemp. 60°C: staubtrocken nach 5 Min. // griffest nach 20-30 Min. // montagefest nach 1-2 h

### Technische Daten

Mischungsverhältnis	2 : 1 nach Volumen + 10% 0505
Härter	0407
Verdünnung	0505 (Zugabe ca. 10%)
Spritzviskosität 20°C	18 s 4 mm DIN
Topfzeit	4 - 6 h
Schichtstärke / Trockenfilm	40 - 50 µm





Art.-Nr.: 6.7200.1000  
6.7200.5000

**7200**

---

## Lagerung

---

Trocken und frostfrei lagern.  
Im verschlossenen Originalgebinde mindestens 3 Jahre lagerfähig.