



Art.-Nr.: 6.7406.0400

**7406**

## Lackiergrundierung Spray

### Eigenschaften

1K- Grundierung für Ausbesserungen von Lackschäden an PKW, Motorrad sowie anderen Fahrzeugen oder Metallflächen.

Sehr feiner Sprühkopf dadurch kaum Overspray. Bestens geeignet zum ab grundieren von Durchschliffstellen in der Lackierkabine vor dem Lackauftrag.

- Überlackierbar mit allen gängigen lösemittel- und wasserbasierenden  
1K-und 2K-Decklacksystemen

- Haftung auf Eisen und Stahl
- effizient
- schnell trocknend
- hervorragende Haftung
- hoher Korrosionsschutz

### V.O.C. Wert

EU-Grenzwert für das Produkt (Kat. B/e): 840 g/l (2007)  
Dieses Produkt enthält maximal 800 g/l VOC

### Meistertipp

Beim ab grundieren von Durchschliffstellen kurz vor der Lackierung, maximal einen dünnen (nicht deckenden) Gang auftragen.

Es empfiehlt sich die grundierte stelle mit einem Staubbindetuch nach zu wischen, um leichtes Overspray zu entfernen.

Kleinste stellen von einigen cm können ohne Zwischenschliff überlackiert werden.





Art.-Nr.: 6.7406.0400

**7406**

---

## Anwendung

---

Verarbeitungsbedingungen: Ab +10°C und bis 80% relative Luftfeuchtigkeit.

Zur Anwendung auf Ausgehärtete und angeschliffene Altlackierungen sowie auf gut durchgetrockneten 1K und 2K Füllmaterialien. Der Untergrund muss sauber, trocken und fettfrei sein. Oberflächen anschleifen. Nicht ausgehärtete Altlackierungen oder Grundierungen entfernen.

Zur Vorbehandlung von Kunststoffen empfehlen wir 4CR Mattierungsgel 3760, dadurch entfällt der Tempervorgang siehe Technisches Merkblatt und 1K Kunststoff Primer 4330 / 7407.

- Die Spraydose vor Gebrauch ca. 3 Minuten gut schütteln.
- Der Sprühabstand sollte ca. 20 - 30 cm betragen.
- 2 - 3 Spritzgänge auftragen, Trockenschichtdicke von 30 - 50 µm.
- Ablüftzeit von ca. 3 - 5 Minuten zwischen den Gängen.
- Nach Gebrauch Spraydose auf den Kopf stellen und Düse leersprühen, dies verhindert das Eintrocknen des Lackmaterials im Düsenkopf.

Trockenzeiten bei 20°C

Staubtrocken nach ca. 5 Min.

Griffest nach ca 10 Min.

Überlackierbar nach ca 30 Min. bei 50 µm und mehr

Schleifbar nach ca. 30 Min.

---

## Technische Daten

---

Farbton	grau
Trockenschichtdicke	30 - 50 µm
Inhalt	400 ml
Ablüftzeit	ca. 3 - 5 Minuten zwischen den Gängen
Trockenzeiten bei 20°C	Staubtrocken nach ca. 5 Min. // Griffest nach ca 10 Min. // Überlackierbar/schleifbar nach ca 30 Min. bei 50 µm und mehr
Topfzeit bei 20°C	unbegrenzt

---

## Lagerung

---

Gut verschlossen in kühlen, trockenen Räumen 2 Jahre lagerfähig.